



DIN 6921 - DIN 7500

Produzione a disegno.

Materiali: C23B carbonitrurato

Durezza al cuore: 320–380 HV10

Durezza superficiale: min 450 HV03

